JPIC-ew
JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

試験成績書

（品質管理試験）

発行番号　第　T－18－　786　号

発行年月日　平成 31 年 3 月 26 日

依頼者：アルプス株式会社　加須工場　殿

埼玉県草加市谷塚2丁目1番33号
公益財団法人　日本合板検査会　東京検査所
所　長　木村 誠一　㊞

ご持参の試料について試験を行った結果は、下記のとおりです。

供試品名	特殊加工化粧合板 ［試料内容］製品寸法：3.0 × 915 × 1825（mm） 試料数：2 試料 接着の程度：1 類 表面性能：FW 化粧材：ポリエステル 積層数：1+3層 ホルムアルデヒド放散量：F☆☆☆☆ 製造年月日：平成31年2月6日
試料の抽出	アルプス株式会社 加須工場
受付年月日	平成 31 年 3 月 18 日
試験期間	自：平成 31 年 3 月 22 日　　至：平成 31 年 3 月 26 日
準拠規格	合板の日本農林規格
試験項目	ホルムアルデヒド放散量試験
試験結果	［ホルムアルデヒド放散量試験］

試料番号	①	②
ホルムアルデヒド放散量(mg/L)	0.02	0.02

試験担当	木村 誠一 ㊞
備考	1. 訂正箇所に本会の訂正印のないものは無効です。 2. 供試品の内容及び試料の抽出については依頼者の申告によるものです。 3. この結果は材料並びに製品の品質・性能を保証するものではありません。 4. この成績書は依頼者宛に発行したものです。