ポリエステル化粧板の VOC 放散量について

4VOC 適合条件

・4VOC 対応：化粧板からの放散スチレンデータ（下記小型チャンバー法測定）

VOC 放散速度（小型チャンバー法 JIS　A 1901）

ＮＤ＝検出されず

対象 VOC （4VOC）	基準値 （μｇ／m2・ｈ）	アルプス 4 VOC 対応	従来スチレンタイプ
トルエン	38	1.0	1.5
キシレン	120	ND	ND
エチルベンゼン	550	0.2	0.2
スチレン	32	2～5	522

基準値：「建材からの VOC 放散速度基準化研究会」が平成 20 年 4 月に制定・公表した「建材からの VOC 放散速度基準」

化粧板成形条件
- 成形温度：20℃
- 成形時間：90 分
- 養生時間：7 日