



JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

試験成績書

(品質管理試験)

発行番号 第 T - 23 - 181 号

発行年月日 令和 5 年 7 月 3 日

依頼者: アルプス株式会社 加須工場 殿

埼玉県草加市谷塚2丁目11番33号

公益財団法人 日本合板検査会 東京検査所

所長 内海 貴

ご持参の試料について試験を行った結果は、下記のとおりです。

供試品名	特殊加工化粧合板 [試料内容] 製品寸法: 2.5 × 1,225 × 2,435 (mm) 試料数: 2 試料 表面性能: FW 積層数: 1+3層 製造年月日: 令和5年6月8日 接着の程度: 2 類 化粧材: ポリエステル ホルムアルデヒド放散量: F☆☆☆☆									
試料の抽出	アルプス株式会社 加須工場									
受付年月日	令和 5 年 6 月 20 日									
試験期間	自: 令和 5 年 6 月 21 日 至: 令和 5 年 7 月 3 日									
準拠規格	合板の日本農林規格									
試験項目	2類浸せき剥離試験, 平面引張り試験, 寒熱繰返しB試験, 耐水B試験, 摩耗A試験, 引きかき硬度B試験, 衝撃B試験, 汚染B試験									
試験結果	試験項目	測定項目	試料①				試料②			
	2類浸せき剥離試験	各試験片の最大剥離長さ (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0
	平面引張り試験	試験片の接着力 (MPa)	1.3		1.2		1.3		1.3	
		平均値 (MPa)	1.3				1.3			
	寒熱繰返しB試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
	耐水B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
	摩耗A試験	残留率 (%)	100		100		100		100	
		摩耗量 (g)	0.05				0.05			
	引きかき硬度B試験	きずの深さ (μm)	2		2		2		3	
	衝撃B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
汚染B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし		
試験担当	榮澤 純二									
備考	1. 訂正箇所にて本会の訂正印のないものは無効です。 2. 供試品内容及び試料の抽出については依頼者の申告によるものです。 3. この結果は材料並びに製品の品質・性能を保証するものではありません。 4. この成績書は依頼者宛に発行したものです。									