JPIC-ew

JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

試 験 成 績 書

(品質管理試験)

発行番号　依頼第　L-11-　115　号

発行年月日　2011　年　8　月　15　日

依頼者：　チーワインダストリーズ工場　殿

埼玉県草加市谷塚2丁目11番33号
財団法人　日本合板検査会
研究室長　八重樫 忠栄　㊞

ご持参の試料について試験を行った結果は、下記のとおりです。

供試品名	特殊加工化粧合板（FWタイプ） [試料内容] 試料数　：　各 2 試料 接着性能：　1 類 (試料番号: ①-1, ①-2) 製品寸法：　4.0　×　1230　×　2440 (mm) ホルムアルデヒド放散量：　F☆☆☆☆ 製造年月日：2011年7月23日 接着性能：　2 類 (試料番号: ②-1, ②-2) 製品寸法：　2.5　×　920　×　1830 (mm) ホルムアルデヒド放散量：　F☆☆☆☆ 製造年月日：2011年7月27日
試料の抽出	チーワインダストリーズ工場
受付年月日	平成 23 年 8 月 3 日
試験期間	自：2011 年 8 月 5 日　　至：2011 年 8 月 15 日
準拠規格	合板の日本農林規格
試験項目	ホルムアルデヒド放散量試験，1類浸せきはく離試験，2類浸せきはく離試験， 平面引張り試験，寒熱繰返しB試験，耐水B試験，摩耗B試験， 引きかき硬度B試験，衝撃B試験，退色試験，汚染B試験
試験結果	[ホルムアルデヒド放散量試験]

試料番号	①-1	①-2	②-1	②-2
ホルムアルデヒド放散量（mg/L）	0.21	0.26	0.28	0.09

その他の試験項目については、別添のとおり

試験担当	榮澤 純二 ㊞
備　考	1. 訂正箇所に本会の訂正印のないものは無効です。 2. 供試品の内容及び試料の抽出については依頼者の申告によるものです。 3. この結果は材料並びに製品の品質・性能を保証するものではありません。 4. この成績書は依頼者宛に発行したものです。

試験結果

試験項目	試料番号	①-1				①-2			
1類浸せきはく離試験	各試験片の最大はく離長さ（mm）	0	0	0	0	0	0	0	0
平面引張り試験	試験片の接着力（MPa）	1.6	1.8	1.7	1.4	1.5	1.8	1.7	1.5
	平均値（MPa）	1.6				1.6			
寒熱繰返しB試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
耐水B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
摩耗B試験	摩耗値	350				363			
	摩耗量（g）	0.06				0.06			
引きかき硬度B試験	きずの深さ（μm）	1		1		1		2	
衝撃B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
退色試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
汚染B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	

試験項目	試料番号	②-1				②-2			
2類浸せきはく離試験	各試験片の最大はく離長さ（mm）	0	0	0	0	0	0	0	0
平面引張り試験	試験片の接着力（MPa）	1.1	1.2	1.4	1.5	0.9	1.2	0.8	0.9
	平均値（MPa）	1.3				1.0			
寒熱繰返しB試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
耐水B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
摩耗B試験	摩耗値	250				250			
	摩耗量（g）	0.07				0.06			
引きかき硬度B試験	きずの深さ（μm）	1		1		1		1	
衝撃B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
退色試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	
汚染B試験	試験片の状態	変化なし		変化なし		変化なし		変化なし	